

8020 - štandardná kvalita

hrúbka	šírka	Balenie = rola	
mm	mm	m	kg
0,125	915	468	64
	1220		-
0,175	915	335	64
	1220		86
0,250	915	243	67
	1220		89
0,375	915	182	75
	1220		100
0,500	915	152	83
	1220		113
0,635	915	122	85
	1220		113
0,750	915	99	82
	1220		109

	vzhľad	ochrana
Prvý povrch	lesklý	fólia
Druhý povrch	lesklý	fólia
Farba	na objednávku	

Vlastnosti	Hodnota	Jednotky
Merná hmotnosť	1,2	kg/m ³
Absorbcia vody (24 h)	0,35	%
ťahový modul	2100	N/mm ²
Tepelná rozťažnosť	$6,8 \times 10^{-5}$	m/m°C
Tepelná vodivosť	0,2	W/m°C
Dielektrická od.	67	kV/mm
Prechodový odpor	1×10^{15}	Ohm.m
Povrchový odpor	1×10^{14}	Ohm