

8A13

hrúbka	šírka	Balenie = rola	
mm	mm	m	kg
0,175	915	457	88
	1220		117
0,250	915	327	90
	1220		120
0,375	915	228	94
	1220		125
0,500	915	175	96
	1220		128
0,635	915	175	96
	1220		127

	vzhľad	ochrana
Prvý povrch	mat	-
Druhý povrch	lesklý	fólia
Farba	112 (transparent)	

Vlastnosti	Hodnota	Jednotky
Merná hmotnosť	1,2	kg/m ³
Absorbcia vody (24 h)	0,35	%
ťahový modul	2100	N/mm ²
Tepelná rozťažnosť	7×10^{-5}	m/m°C
Tepelná vodivosť	0,2	W/m°C
Dielektrická od.	67	kV/mm
Prechodový odpor	1×10^{15}	Ohm.m
Povrchový odpor	1×10^{14}	Ohm