

8A35

hrúbka	šírka	Balenie = rola	
		m	kg
0,125	915	640	88
	1220		-
0,175	915	457	88
	1220		-
0,250	915	327	90
	1220		120
0,375	915	228	94
	1220		125
0,500	915	175	96
	1220		128

	vzhľad	ochrana
Prvý povrch	velúr	-
Druhý povrch	lesklý	fólia
Farba	112 (transparent)	

Vlastnosti	Hodnota	Jednotky
Merná hmotnosť	1,2	kg/m ³
Absorbcia vody (24 h)	0,35	%
ťahový modul	2100	N/mm ²
Tepelná rozťažnosť	7×10^{-5}	m/m°C
Tepelná vodivosť	0,2	W/m°C
Dielektrická od.	67	kV/mm
Prechodový odpor	1×10^{15}	Ohm.m
Povrchový odpor	1×10^{14}	Ohm