

FR63

| hrúbka | šírka | Balenie = rola | |
|--------|-------|----------------|-----|
| | | m | kg |
| 0,250 | 915 | 327 | 99 |
| | 1220 | | 132 |
| 0,375 | 915 | 228 | 103 |
| | 1220 | | 138 |
| 0,500 | 915 | 175 | 106 |
| | 1220 | | 141 |
| 0,635 | 915 | 137 | 105 |
| | 1220 | | 140 |

| | vzhľad | ochrana |
|--------------|-------------------|---------|
| Prvý povrch | matný | - |
| Druhý povrch | lesklý | fólia |
| Farba | 116 (transparent) | |

| Vlastnosti | Hodnota | Jednotky |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Merná hmotnosť | 1,33 | kg/m ³ |
| Absorbcia vody (24 h) | 0,28 | % |
| ťahový modul | 2205 | N/mm ² |
| Dielektrická od. | 59 | kV/mm |
| Povrchový odpor | 1x10 ¹⁴ | Ohm |
| Tepelná odolnosť | do 150 | °C |
| Oxidačný index | 33 | % |
| Ohňovzdornosť | VO (od hr. 0,225 mm) | |