

Lexan* FR83

hrúbka	šírka	Balenie = rola	
mm	mm	m	kg
0,050	915	1464	85
0,075	915	975	85
0,100	915	793	92
0,125	915	640	93
0,175	915	457	93

	vzhľad	ochrana
Prvý povrch	zamat	-
Druhý povrch	jem. matný	-
Farba	116 (čirý)	

Vlastnosti	Hodnota	Jednotky
Merná hmotnosť	1,32	g/cm ³
Absorbcia vody (24 h)	0,28	%
ťahový modul	2100	N/mm ²
Tepelná rozťažnosť	6,7 x 10 ⁻⁵	m/m°C
Tepelná odolnosť	150	°C
Dielektrická od.	17	V
Prechodový odpor	1x10 ¹⁶	Ohm.m
Povrchový odpor	1x10 ⁵	Ohm
Ohňovzdornosť UL 94	V0 (od hr. 0,375mm) VTM0 (od hr. 0,250mm)	