

Valox FR1

hrúbka	šírka	Balenie = zvitok	
mm	mm	m	kg
0,075	915	975	90
	1220		120
0,125	915	640	98
	1220		131
0,175	915	457	98
	1220		131
0,250	915	327	100
	1220		134
0,375	915	228	105
	1220		140
0,500	915	175	107
	1220		143
0,635	915	137	107
	1220		142
0,750	915	114	105
	1220		140

	vzhľad	ochrana
Prvý povrch	lesklý	-
Druhý povrch	matný	-
Farba	1001 (biela)	

Vlastnosti	Hodnota	Jednotky
Merná hmotnosť	1,34	kg/m ³
ťahový modul	1500	N/mm ²
Tepelná rozťažnosť	$5,7 \times 10^{-5}$	m/m°C
Tepelná odolnosť	167	°C
Dielektrická od.	195	kV/mm
Prechodový odpor	1×10^{14}	Ohm.m
Povrchový odpor	1×10^{15}	Ohm
Oxidačný index	26	%
Ohňovzdornosť UL 94	V0 (od hr. 0,635mm) VTM0 (od hr. 0,125mm)	