

CTG						
hrúbka	rozmer	Balenie = platne		vzhľad	ochrana	
		ks	kg			
mm	mm			Prvý povrch	lesklý (vytvrdený) fólia	
0,750	625x1250	80	56	Druhý povrch	lesklý (vytvrdený) fólia	
	1250x2050	40	92	Farba	112 (transparent)	
1,000	625x1250	60	56	Vlastnosti	Hodnota	Jednotky
	1250x2050	30	92	Merná hmotnosť	1,2	kg/m ³
1,500	625x1250	50	70	Absorbcia vody (24 h)	0,15	%
	1250x2050	25	96	ťahový modul	2300	N/mm ²
2,000	625x1250	40	75	Tepelná rozťažnosť	7 x 10 ⁻⁵	m/m°C
	1250x2050	20	123	Vicat (DIN53460)	150	°C